

Technisches Merkblatt

Aqua-Seal[®] Uni-Primer

- Beschreibung** Aqua-Seal Uni-Primer ist ein wasserbasierter Grundsiegel für den Auftrag auf Parkett u.a. Holzfußböden. Aufgrund seiner hohen Elastizität besitzt dieses Produkt eine geringere seitenverleimende Wirkung als herkömmliche Wasserlacke. Wegen dieser Eigenschaft kann es auch auf Hochkantlamellenböden eingesetzt werden. Es ist auch geeignet auf nicht schubfest verklebtem Parkett, schwimmend verlegten Dielenböden sowie auf Parkett mit Fußbodenheizung.
Giscode W2+
- Besondere Hinweise** Aqua-Seal Uni-Primer ist die ideale Grundierung für unsere Aqua-Seal-Familie. Die entsprechende Eignung entnehmen Sie dem Merkblatt des Siegels. Als Siegelbeschichtung ist er nicht geeignet. Vor dem Zwischenschliff der 1. Siegelschicht muss das System vollständig durchgetrocknet sein.
- Anwendung** Das Material wird 1 x gleichmäßig satt gerollt. Bei zu geringem Verbrauch je m² besteht die Gefahr einer ungleichmäßigen Optik der nachfolgenden Siegelschichten. Es ist nicht für einen Spachtelauftrag geeignet. Nach ausreichender Trocknung erfolgt die Überversiegelung ohne Zwischenschliff.
- Spezielle Tipps** Aqua-Seal Uni-Primer sollte nicht auf den Holzfußboden vorgeschüttet werden, sondern die optimale Verarbeitung erfolgt aus dem Eimer heraus. Mit dieser Arbeitsweise wird die Gefahr der Schattenbildung vermieden.
- Trocknung** Wir empfehlen zum Vermeiden von übermäßigem Quelldruck nur eine Rollenapplikation Wasserlack pro Tag, damit das Holz genügend Zeit hat, das aufgenommene Wasser wieder abzugeben. Der Lack ist im Allgemeinen nach 3-4 Std. schleif- und vorsichtig begehbar (23°C / 50 % rel. Luftfeuchte). Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern. Nicht vor 8-10 Tagen belasten, Teppiche auflegen oder pflegen.
- Verbrauch** Je nach Untergrund und Arbeitsweise:
1 Rollschicht: ca. 110 -130 ml/m² bzw. ca. 8-10 m²/l
- Lagerung / Transport** Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebände mindestens 12 Monate haltbar.
- Werkseitig versiegeltes Fertigparkett** Dieser Grundsiegel ist nicht für die Nachversiegelung von Fertigparkett geeignet.
- Querverweis** Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:
- Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
 - Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
 - Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)